上海金福钛业制造厂

钛及钛合金力学性能

TC4 性能

GB/T 3623—2007

牌号	直径/mm	室温力学性能	
		抗拉强度（Rm/MPa）	延伸率（A/%）
TC4	1.0 ~ 2.0	≥925	≥8
	≥2.0 ~ 7.0	≥895	≥10

季绍飞：18616768787

电　话：400-820-5557

微　信：jinfusao-sh

地　址：上海市 黄浦区 北京东路 668 号 C 区 118-128 室